

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель группы

по борьбе с коррозией

Лекомцев В.В.

2004 г.

Технический отчет
о полевых стендовых испытаниях
антикоррозионных ингибиторов и замеров
фонового значения скорости коррозии.
На объекте Гремихинского месторождения
УДНГ-3 НГДП «УН-Юг»
ОАО «Удмуртнефть» КНС – 1.

Август 2004

С 25 по 26 августа 2004 года представителем ООО «ФЛЭК» проведены стендовые испытания ингибиторов коррозии и снятие фонового значения скорости коррозии на КНС – 1 Гремихинского месторождения ОАО «Удмуртнефть». Целью испытаний являлось определение эффективности ингибиторов коррозии применяемых на месторождении и разрабатываемых ООО «ФЛЭК», при дозировке 25, 30 и 35 г/м³.

Ниже приведена методика тестирования и результаты испытаний.

Методика проведения исследования эффективности ингибиторов коррозии на трубопроводе с подготовкой водой.

Испытания ингибиторов коррозии производились на стенде, параллельно подключенным к трубопроводу с подготовкой водой. Описание стендса и методика тестирования описаны ниже:

Стенд для испытания ингибиторов коррозии параллельно подключается к трубопроводу с подготовкой водой на входе насосов КНС – 1. Количество протекающей воды с помощью вентиля и расходомера было установлено на уровне 5.5 л/мин (это соответствует 330 л/час). Постоянный объем протекающей жидкости имеет большое значение для точной дозировки ингибитора коррозии.

Стенд состоит из измерительной ячейки изготовленной из плексигласа. Вода протекает через измерительную ячейку и затем сбрасывается в зренаж (канализацию). В ячейку с помощью поршневого дозировочного насоса подается ингибитор коррозии. Производительность дозировочного насоса может быть плавно установлена в пределах от 0 до 150 мг/ч относительно количества протекающей воды.

Оценка реагентов проводилась при дозировке 25, 30 и 35 г/м³. В ячейке проводилось измерение показаний, и определялась эффективность ингибиторов коррозии - электрическим методом. В качестве измерительного метода используется метод измерения линейного поляризационного сопротивления.

Измерения проводились по принципу трех электродов. Электроды перед испытанием механически очищались наждачной бумагой и промывались этиловым спиртом для удаления налипших частиц нефти и жира.

Для измерений использовался переносной компьютер производства фирмы «IBM». С помощью компьютерной программы «CMS 100» фирмы «Galaxy Instruments, Inc.» проводятся автоматические измерения через определенные интервалы времени. Результаты измерений непрерывно выводятся на экран, что позволяет осуществлять контроль над ходом испытаний.

Сравнение скорости коррозии при использовании ингибитора коррозии и без его применения позволяет вычислить защитный эффект электрохимическим методом в процентах по следующей формуле:

$$\text{Защитный эффект} = (1 - K_{in} / K_{ob}) * 100\%$$

K_{in} - скорость коррозии при подаче ингибитора коррозии;

K_{ob} - скорость коррозии без подачи ингибитора коррозии.

В дополнение к стендовым испытаниям проведен тест подгварной воды для определения количества сульфат-восстанавливающих бактерий (СВБ) на миллилитр воды. Тестируемую подверглась подгварная вода КНС - 1. Результаты по тестированию будут представлены после завершения инкубационного периода.

Результаты испытаний

Во время стендовых испытаний ингибиторов коррозии, на КНС - I, коррозионный фон колебался в пределах от 0.032 мм/год до 0.1 мм/год, в среднем фоновая скорость коррозии равна **0,07 мм/год**.

Всего было испытано 5 образцов ингибиторов коррозии на определение их защитного эффекта.

Во время испытания ингибиторов велился контроль над изменением температуры подготавливаемой воды - средняя температура воды 32 °C.


Водородный показатель pH на КНС - I в момент проведения исследований был равен 6.5.

Заданный эффект определенный электрохимическим методом на КНС - I составил:

Сонкор - 9601	-	91 % при дозировке 25 г/т.
Сонкор - 9601	-	92 % при дозировке 25 г/т.
Сонкор - 9701	-	90 % при дозировке 25 г/т.
ВНИП-ФЛЭК-ИК-001	-	78 % при дозировке 25 г/т.
Альтосан	-	98 % при дозировке 25 г/т.
Альтосан	-	95 % при дозировке 15 г/т.
Катасол-28-2	-	93 % при дозировке 25 г/т.

ООО «ФЛЭК»
Руководитель группы
стендовых испытаний

Инженер I категории

 С.В. Путилов

 Л.Г. Тышеников

В результате стендовых испытаний проведенных с 24.08 по 25.08.2004г. на КНС – I ОАО «Удмуртнефть» Кинетонского месторождения были получены следующие результаты:

№ п/п	Ингибитор коррозии	Дозировка г/т	Защитный эффект, % Эл. Хим.М.	Примечание
1	Сонкор – 9601	25	50	
2	Сонкор – 9601	30	50	
3	Сонкор – 9601	35	62	
4	ВНИП-ФЛЭК-ИК-001	25	37	
5	ВНИП-ФЛЭК-ИК-001	30	37	
6	ВНИП-ФЛЭК-ИК-001	35	37	
7	Альтосян	25	93	
8	Катасол-28-2	25	88	

Примечание:

Среднее значение коррозионного фонда – 0,074 мм/год

Реагент «Сонкор – 9601» - проба 2003г.

В результате стендовых испытаний проведенных с 25.08 по 26.08.2004г. на КНС – 1 ОАО «Удмуртнефть» Гремихинского месторождения были получены следующие результаты:

№ п/п	Ингибитор коррозии	Дозировка г/т	Защитный эффект, % Эл. Хим.М.	Примечание
1	Сонкор – 9601	25	91	
2	Сонкор – 9601	25	92	
3	Сонкор – 9701	25	90	
3	Сонкор – 9701	25	90	
4	ВНПП-ФЛЭК-ИК-001	25	78	
6	Альтосан	35	98	
7	Альтосан	15	95	
8	Катасол-28-2	25	93	

Примечание:

Среднее значение коррозионного фона – 0,07 мм/год

В подтоварной воде периодически попадается попадается нефть, что приводит кискажению результатов измерения скорости коррозии и определению эффективности ингибиторов коррозии.

В целях более объективной оценки действия ингибиторов коррозии необходимо:

- в обрашиваемой воде уменьшить содержание нефтепродуктов;
- врезать пробоотборный кран в нижнюю образующую трубопровода на приеме

КНС;

- закончить работы по биоцидной обработке сточной воды;

Провести повторные исследования ингибиторов коррозии.